





### クロス織方

			
平織	目抜平織	綾織	朱子織

## 製品一覧

### クロスの表面処理と適用用途

適用用途	GW貼り・内装材	複合材(FRP)・電気絶縁・防蝕			
適用樹脂	-	シリコン樹脂	メラミン樹脂	ポリエステル樹脂	エポキシ樹脂
処理の種類・記号					
ヒートクリーニング	1	●	●		
ビニラシン	3A			●	
エポキシシラン	3E				●
目止め	5	●			
撥水目止め	5R	●			

### グラスウール表面貼り内装材用クロス

商品記号	織方	色	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度(本/25mm)		備考	JIS該当記号
				g/m <sup>2</sup>	mm	mm	m	たて	よこ		
HS185 3025	平織	白	目止め	153	0.16	1040 1100 1160	20 200	30	25		EPF16A
HS185 4232	平織	白	目止め	211	0.18	1040 1160 1260	100	42	32		EPF18A
HS185A 4232	平織	白	目止め	211	0.18	1070	200	42	32	護衛艦用	EPF18A
HS185M 4232	平織	白	目止め	211	0.18	1260	200	42	32	護衛艦用	EPF18A
WLA180 AC192	平織	ライトグレー	目止め	205	0.18	1100	150	42	32	日東紡製	EPF18A
WLA180 AC197	平織	グレー	目止め	205	0.18	1100	150	42	32	日東紡製	EPF18A
HS185K 3025	平織	黒	目止め	153	0.16	1040 1100	200	30	25		EPF16A
HS187K 4232	平織	黒	目止め	211	0.18	1100	200	42	32		EPF18A
HS185R 3225	平織	白	撥水	159	0.16	990 1260	100	32	25		EPF16A
A335 F105	綾織	白	なし	313	0.25	1050	120 360	75	38	ユニチカ製	EPF26

### ■アルミ箔用クロス

商品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度(本/25mm)		備考	JIS該当記号
			g/m <sup>2</sup>	mm	mm	m	たて	よこ		
MS100	目抜平織	なし	86	0.11	975 1030 1260	1500 2400	16	15		EP11E

### ■FRP・ライニング用クロス

商品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度(本/25mm)		備考	JIS該当記号
			g/m <sup>2</sup>	mm	mm	m	たて	よこ		
MS133A	目抜平織	ビニルシラン	106	0.15	1000	150	19	19		EPF12C
M155K 104H	目抜平織	アクリルシラン	151	0.19	1040	120	19	18	ユニチカ製	EPF17B
HS183BH	平織	アミノシラン	175	0.17	1260	100	42	32		EPF18A
MS253A	目抜平織	ビニルシラン	211	0.24	1040	100	19	19		EPF21B
MS253E	目抜平織	エポキシシラン	211	0.24	1040	100	19	19		EPF21B
MS253EV	目抜平織	エポキシシラン	211	0.24	1040	100	19	19	ボラン色	EPF21B
MS253C	目抜平織	アクリルシラン	211	0.24	1040	120	19	19		EPF21B
MG253AS	目抜平織	ビニルシラン	211	0.24	1040	100	19	19	双糸・ソフト	EPF21B
SLS213A	朱子織	ビニルシラン	304	0.25	1000	200	57	54		BSF22B

**■アルミ濾過用クロス**

商品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度(本/25mm)		備考	JIS該当記号
			g/m <sup>2</sup>	mm	mm	m	たて	よこ		
SAC700	平織	なし	187	0.7	470	100	15	15		-
SAD455	平織	目止め	345	0.5	300	300	21	21		-
SAA605	平織	目止め	394	-	510	100	12	12		-
SAB650	平織	なし	476	0.62	230	100	14	15		-
SAA700	平織	なし	537	-	600	100	13	15		-
MG455	目抜平織	目止め	328	0.45	630	50	20	20		-
SCG461	摸紗織	ヒートクリーニング	394	0.51	500 630 1000	100 30	(11×3)	(13×3)		-
HG305	平織	目止め	217	0.3	590	100	30	20		-

**■スクリーンクロス**

商品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度(本/25mm)		備考	JIS該当記号
			g/m <sup>2</sup>	mm	mm	m	たて	よこ		
SF045 930 32NT 12	からみ	目止め	43	-	930	1600	5	5		-
MGL451 1300 2NT 30	からみ	ヒートクリーニング	328	0.55	1300	100	(5×2)	5		-
KS5210	からみ	目止め	54	0.12	1000	100	(10+10)	10	日東紡製	EL10B

**■集塵用処理ガラスクロス**

商品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度(本/25mm)		備考	JIS該当記号
			g/m <sup>2</sup>	mm	mm	m	たて	よこ		
FSG1010	朱子織	グラファイト	289	0.22	1160	600	54	52		ES22A
FS 1013FCG	朱子織	シリコングラファイト	303	0.22	1000	107	54	52		ESB22A
FT 1033FCG	綾織	シリコングラファイト	314	0.22	966	105	54	56		ETB22
FT 2023FC	綾織	シリコン	330	0.3	985	105	54	30		ETB30
FT 2024FCG	綾織	シリコン弗素グラファイト	330	0.3	985	106	54	30		ETB30
FT 2034FCG	綾織	シリコン弗素グラファイト	416	0.34	966	86	42	30		ETB35
FR 2044FCG	破紗文	シリコン弗素グラファイト	534	0.49	966	86	48	22		ETB48
FR 2053FC	破紗文	シリコン	558	0.5	983	109	48	24		ETB48
FT 2074FCG	綾織	シリコン弗素グラファイト	489	0.47	966 985	106 109	48	24		-
FR 2084FFCG	綾織	シリコン弗素グラファイト	882	0.9	1200	52	48	48		-

**■断熱クロス**

厚手のガラスクロスは、石綿(アスベスト)の代替として、また配管等の断熱やガスケット等に使用できます。

### グラスウール表面張り・内装材用クロス

製品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度(本/25mm)		備考	JIS該当記号
			(g/m <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)	(m)	たて	よこ		
YEH1806 T-4	平織	撥水	157	0.16	1070	300	32	25		EP16A
YEH1836 L-17	平織	目止	209	0.18	1070/1260	100/300/900	42	32		EP18A

### FRP・ライニング用クロス

製品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度(本/25mm)		備考	JIS該当記号
			(g/m <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)	(m)	たて	よこ		
YEH1005 T-1	平織	エポキシシラン	92	0.09	1120	150	53	48		—
YEH2506 T-1	平織	エポキシシラン	286	0.25	1000	100	32	21		EP25
YEM1206 G-1	目抜平織	ビニルシラン	106	0.12	1040	150	19	19		EP12C
YEM1206 N-8		アクリルシラン								
YEM1206 T-1		エポキシシラン								
YEM1801 G-1	目抜平織	ビニルシラン	153	0.17	1040	150	19	19		EP17B
YEM1801 T-1		エポキシシラン								
YEM2106 G-1	目抜平織	ビニルシラン	210	0.21	1040	120	19	19		EP21B
YEM2106 N-2		アクリルシラン			1200	120				
YEM2106 N-7		アクリルシラン			1040	120				
YEM2106 N-22		アクリルシラン			1175	180				
YEM2106 T-1		エポキシシラン			1040/1200	120				
YEM2108 N-7	目抜平織	アクリルシラン	205	0.21	1100/1150	100/250	19	19		EP21B
YEM2108 N-22		アクリルシラン			700	250				
YEM2108 N-25		アクリルシラン			1100/1150	250/240				
YEM2118 T-5	目抜平織	エポキシシラン	200	0.21	1100	100	19	18		EP21B
YEM4201 T-5	目抜平織	エポキシシラン	432	0.42	1000	100	16	16		EP42
YEA1806 N-7	トルコ朱子織	アクリルシラン	209	0.16	1030	120	46	25		ES16
YEA2306 A-3	トルコ朱子織	アミノシラン	304	0.23	1030	300	50	25		ES23
YES2101 N-1	朱子織	アクリルシラン	305	0.22	1500	100	57	54		ES22B
YES2101 N-7		アクリルシラン			1040	120				
YES6902 T-1	朱子織	エポキシシラン	864	0.64	1000/1600/1800	60/33	43	36		ES64
YES6902 N-1		アクリルシラン			1000	60				

### プリプレグ

製品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度(本/25mm)		備考	JIS該当記号
			(g/m <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)	(m)	たて	よこ		
YEA1806 FP-1	トルコ朱子織	フェノールプリプレグ	209	0.16	1030	120	46	25		
YEA2306 FP-1	トルコ朱子織	フェノールプリプレグ	304	0.23	1030	300	50	25		ES23

### アルミ濾過用クロス

製品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度(本/25mm)		備考	JIS該当記号
			(g/m <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)	(m)	たて	よこ		
YEH2502 P-10	平織	目止	218	0.25	1050	100	30	23		—
YEH4301 P-5	平織	目止	354	0.43	1050	100	21	21		—
YEH4303 H	平織	ヒートクリーニング	321	0.43	1050	100	21	17		—
YEH4303 P-10		目止								
YEM3326 L-88	目抜平織	目止	274	0.54	500	200	11	13		—
YEM3801 H	目抜平織	ヒートクリーニング	276	0.38	1100	100	10	10		EP38B
YEM3801 L-88		目止			500					
YEM6406 P-10	目抜平織	目止	348	0.64	1240	120	10	10		EP40C
YEM6501 P-5	目抜平織	目止	412	0.65	485/970	60/120	12	12		—
YEM6501 P-10					485/970	120				
YEM6801 P-10	目抜平織	目止	499	0.68	1240	120	15	14		—
YEG4001 H	模紗織	ヒートクリーニング	340	0.41	1000	100	36	26		EM41
YEG4501 H	模紗織	ヒートクリーニング	363	0.43	1000	100	32	22		—
YEG4501 P-5		目止								
YEG4501 P-10										
YEM4503 H	模紗織	ヒートクリーニング	445	0.48	1000	100	32	34		—
YEM4503 P-10		目止								

### 鉄板補強用クロス

製品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度 (本/25mm)		備考	J I I S 該当記号
			(g/m <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)		たて	よこ		
YEV1836 L-37	平織	目止	209	0.18	550	500	42	32		EP18A
YEV1836 L-39	平織	目止	209	0.18	150/180/200/ 230/250/270/ 400	500	42	32		EP18A
YEV1836 T-7	平織	エポキシシラン	209	0.18	1050	500	42	32		EP18A

### 砥石用クロス

製品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度 (本/25mm)		備考	J I I S 該当記号
			(g/m <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)		たて	よこ		
YEM3001	目抜平織	-	226	0.30	1100	180	12	12		-
YEM3801	目抜平織	-	276	0.38	1100	200	10	10		EP38B
YEM3801 H	目抜平織	ヒートクリーニング				100				

### 耐蝕用クロス

製品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度 (本/25mm)		備考	J I I S 該当記号
			(g/m <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)		たて	よこ		
YCM2206 N-1	目抜平織	アクリルシラン	203	0.22	1600/1800	120	19	18	Cガラス	CP22
YCM2206 N-11					1000					

### 耐蝕用テープ

製品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度 (本/25mm)		備考	1梱包の入数 (m)
			(g/m)	(mm)	(mm)		たて	よこ		
YCTM13050 N-1	目抜平織	アクリルシラン	5.6	0.13	50	150	19	19	Cガラス	1800
YCTM13075 N-1	目抜平織	アクリルシラン	8.3	0.13	75	150	19	19	Cガラス	1200
YCTM13100 N-1	目抜平織	アクリルシラン	10.9	0.13	100	150	19	19	Cガラス	900
YCTM13160 N-1	目抜平織	アクリルシラン	17.5	0.13	160	150	19	19	Cガラス	600
YCTM22160 N-1	目抜平織	アクリルシラン	35	0.22	160	150	19	19	Cガラス	1050

### ガラステープ

製品記号	織方	表面処理	質量	厚さ	幅	1巻の長さ	密度 (本/25mm)		備考	1梱包の入数 (m)
			(g/m)	(mm)	(mm)		たて	よこ		
YETH18013	平織り	なし	10.3	0.18	13	150	43	30		4500
YETH18025	平織り	なし	15.4	0.18	25	150	43	30		3000
YETH18050	平織り	なし	10.3	0.18	50	150	43	30		1500
YETA20050	杉綾織	なし	13.6	0.20	50	150	70	31		1500
YETA20075	杉綾織	なし	20.5	0.20	75	150	70	31		900
YETA20100	杉綾織	なし	27.3	0.20	100	150	70	31		750

### 【お問い合わせ先】

モリマーエスエスピー株式会社

大阪本社 : 06-6267-1519

東京支店 : 03-3275-1547